




松 栢

干電池漿層紙規格書

HD/K-D07/IS20C

接收人：

制作人 

核準人 

日期：2021 年 02 月

松柏電池廠有限公司

香港寫字樓: 香港九龍油塘灣草園街四號華順工業大廈二樓 B 室

電話: (852) 27171338

傳真: (852) 27727727

電子郵件: cpgsales@chungpak.com

網址: www.vinnic.com

松柏(廣東)電池工業有限公司

廠址: 中國廣東省佛山市順德區陳村鎮佛陳公路紐村路段

電話: (86 757) 23312338

傳真: (86 757) 23312339

電子郵件: cpgsales@chungpak.com

網址: www.vinnic.com

本公司保留更改產品規格書任何資料的權力，且無須預先通知。

R6 干電池用漿層紙

1、範圍

本規格書適用於由松栢(廣東)電池工業有限公司提供之 R6 干電池用漿層紙.

2、產品名稱

漿層紙

型號: HD/K-D07/IS20C

3、技術參數

3.1 基紙		:複合紙
3.2 基紙厚度	(mm)	: 0.07 ± 0.01
3.3 添加劑		:專用抑制劑
3.4 漿層紙重量	(g/m ²)	: 20 ± 2
3.5 漿層紙厚度	(mm)	: $0.11 \pm 10 \%$
3.6 含水量(重量)	(%)	: 12 (最大)
3.7 開料寬度	(mm)	: 42 ± 0.8
3.8 單卷長度	(m)	: 1000

4、產品外型

4.1 成卷方法		:漿層向內卷起
4.2 單卷接頭		:不多於 1 個
4.3 連接方法		:用彩色膠紙連接
4.4 卷芯內徑	(mm)	:73~80
4.5 單卷外徑	(mm)	:大約 390

R6 干電池用漿層紙

[注 意]: 貯存、搬運、運輸、使用過程中應注意環境條件。漿紙在干燥環境中易收縮；在潮濕環境中易膨脹。為保證漿層紙的質量，應注意以下各項：

- ① 貯存漿層紙時，環境相對濕度應介於 60～85%，溫度應低於 35℃；
- ② 貯存漿層紙時，如果未拆原包裝，貯存期限不應超過 12 個月；如果原包裝已拆，貯存時，則應盡快使用；
- ③ 在使用過程中，漿層紙應按序使用。



5、包裝說明

- | | | |
|----------|------|--------------------|
| 5.1 每箱卷數 | | : 8 卷 |
| 5.2 單卷重量 | (Kg) | : 約 3.15 |
| 5.3 包裝方法 | | :內用珍珠棉包裝，外用淋膜牛卡紙包裹 |
| 5.4 紙箱尺寸 | (mm) | : 400×400×372 |




R6 干電池用漿層紙

附:基本包裝



說明:

1. 8 卷重 為 1 捆;
2. 再用防水珍珠棉包扎;
3. 外裹淋膜牛卡紙;
4. 1 捆 (8 卷)裝 1 紙箱;
5. 漿層紙頂部和底部各有一塊墊板;



6. 2×3×2 層=12 箱 / 卡板;
7. 外用捆箱膜圍繞.